

Reinhard Graphite powder EP 1005

Electrode Graphite

Typisk Analyse/ Typical Analysis

	Vægt %
Kulstof indhold/ carbon content	99,00 – 99,80
Aske /Ash	0,3
S	0,04
N	0,01
H	0,01
Si	0,04 - 0,10
Fe	0,02 - 0,10
Ca	0,02 - 0,08
Al	0,01 - 0,06
V	0,001 – 0,005

Typical size distribution:	D10	1,7 Mym
	D50	4,0 Mym
	D90	7,2 Mym

Emballage Papir sække a 15 kg . minimum 10 sække

Teknisk afdeling
2007-03 SQ